

# การศึกษาปริมาณธาตุผสมของเหล็กน้ำพี้

อดุลย์ พุกอินทร์<sup>1</sup>

<sup>1</sup>อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลหศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
อุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร (055)416625 โทรสาร (055)  
416625,E-mail: Adun999@gmail.com

## 1.วิธีการดำเนินการวิจัย

1.1 การลงพื้นที่หมู่บ้านเหล็กน้ำพี้ เพื่อศึกษาข้อมูลการผลิตเหล็กน้ำพี้ โดยได้ร่วมสืบค้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาบเหล็กน้ำพี้ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีการรวมกลุ่มสร้างผลิตเหล็กน้ำพี้จากสินแร่เหล็กน้ำพี้ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ดาบ พระขรรค์ ที่มีความยาวตั้งแต่ 3 นิ้ว ถึง 29 นิ้ว และมีต้นทุนการผลิตตามขนาดความยาว (นิ้ว) และขนาดน้ำหนักของเหล็กน้ำพี้ที่ใช้ผลิต ดังแสดงตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงต้นทุนการใช้เหล็กน้ำพี้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดาบ พระขรรค์ มีดเหล็กน้ำพี้

ลำดับ	ขนาดความยาว (นิ้ว)	ปริมาณเหล็กที่ใช้	คิดเป็นต้นทุนราคา
1.	ขนาดความยาว 3 นิ้ว	100 กรัม	300 บาท
2.	ขนาดความยาว 5 นิ้ว	120 กรัม	360 บาท
3.	ขนาดความยาว 9 นิ้ว	200 กรัม	600 บาท
4.	ขนาดความยาว 12 นิ้ว	400 กรัม	1,200 บาท
5.	ขนาดความยาว 15 นิ้ว	550 กรัม	1,650 บาท
6.	ขนาดความยาว 19 นิ้ว	800 กรัม	2,400 บาท

7.	ขนาดความยาว 21 นิ้ว	900 กรัม	2,700 บาท
8.	ขนาดความยาว 25 นิ้ว	1,400 กรัม	4,200 บาท
9.	ขนาดความยาว 29 นิ้ว	2,000 กรัม	6,000 บาท

จากตารางที่ 1 แสดงต้นทุนการของการผลิตเหล็กน้ำพี้เป็นผลิตภัณฑ์ดาบ พระขรรค์ และมิตเหล็กน้ำพี้ ที่มีการผลิตจำหน่ายทำให้มีรายได้เข้ามาในพื้นที่มากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี จากการศึกษาในพื้นที่พบว่าต้นทุนส่วนใหญ่จะมาจากเหล็กน้ำพี้ที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาดความยาว 12 นิ้ว ใช้เหล็กน้ำพี้ปริมาณ 400 กรัม คิดเป็นเงิน 1,200 บาท และต้นทุน รวมต้นทุนการตีขึ้นรูป+ค่าวัสดุเท่ากับ 1,320 บาท ต้นทุนดอกอักขระเท่ากับ 40 บาท ต้นทุนค่าฝักเท่ากับ 35 บาท ค่าจ้างสานกาบตาลเท่ากับ 35 บาท ต้นทุนค่าด้ามเท่ากับ 40 บาท ต้นทุนฐานเท่ากับ 200 บาท คิดเป็นต้นทุนรวมทั้งหมดเท่ากับ 2,870 บาท ซึ่งต้นทุนโดยส่วนใหญ่เป็นค่าเหล็กน้ำพี้คิดเป็นร้อยละ 41.82 เป็นต้น

**1.2 การลงพื้นที่หมู่บ้านเหล็กน้ำพี้** เพื่อศึกษาข้อมูลการผลิตเหล็กน้ำพี้ โดยได้ร่วมสืบค้นผู้ที่บุกเบิกในการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลน้ำพี้ ซึ่งกลุ่มนี้มีการดำเนินการร่วมกับอำเภอ จังหวัด และร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมการจัดแสดง จัดเวที จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพี้ ซึ่งกลุ่ม

สมาชิกวิสาหกิจดาบเหล็กน้ำพี้ ที่มีการรวมกลุ่มผลิตเหล็กน้ำพี้จากสินแร่เหล็กน้ำพี้ ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ดาบ พระยรรค์  
ดังแสดงภาพสมาชิกภาพที่ 1



**ภาพที่ 1** สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจดาบเหล็กน้ำพี้ในการทำกิจกรรมการถลุงและตี

การวิจัยได้ลงพื้นที่ จัดเวทีเพื่อคัดเลือกชั้นทดสอบที่กลุ่มระบุที่มา ซึ่งยังค้นพบได้ในพื้นที่ทำให้ได้ชั้นทดสอบเหล็กน้ำพี้แบบถลุงใหม่จากการถลุงจำนวน 10 ชั้น และเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิมโดยมีที่มาจากการจัดเวทีจำนวน 10 ชั้น ซึ่งใช้แบ่งระดับการทดสอบในแต่ละแบบ ดังแสดงภาพที่ 2 และภาพ ที่ 3



ภาพที่ 2 แสดงชิ้นงานเหล็กน้ำพี้ที่ได้จากเหล็กดั้งเดิม



ภาพที่ 3 แสดงชิ้นงานเหล็กน้ำพี้ที่ได้จากการถลุงใหม่

การระบุรหัสของเหล็กน้ำพี้ ผู้วิจัยได้กำหนดรหัสของเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิม โดยกำหนด คือ ชิ้นงานที่ 1 คือ 101 ,ชิ้นงานที่ 2 คือ 102 ,ชิ้นงานที่ 3 คือ 103,ชิ้นงานที่ 4 คือ 104,ชิ้นงานที่ 5 คือ 105, (อยู่ในกลุ่ม A ) ชิ้นงานที่ 6 คือ 106,ชิ้นงานที่ 7 คือ 107,ชิ้นงานที่ 8 คือ 108,ชิ้นงานที่ 9 คือ 109,ชิ้นงานที่ 10 คือ 110 (อยู่ในกลุ่ม B ) และเหล็กน้ำพี้แบบถลุงใหม่กำหนดรหัส คือ ชิ้นงานที่ 1 คือ 201 ,ชิ้นงานที่ 2 คือ 202 ,ชิ้นงานที่ 3 คือ 203,ชิ้นงานที่ 4 คือ 204,ชิ้นงานที่ 5 คือ 205, (อยู่ในกลุ่ม C ) ชิ้นงานที่ 6 คือ 206,ชิ้นงานที่ 7 คือ 207,ชิ้นงานที่ 8 คือ 208,ชิ้นงานที่ 9


คือ 209, ชิ้นงานที่ 10 คือ 210 (อยู่ในกลุ่ม D ) การกำหนดโดยการตอก  
รหัส จากนั้นทำการแต่งผิวด้วยเครื่องจักรก่อนนำไปทดสอบเชิงวิศวกรรม

การทดสอบเชิงวิศวกรรมแบ่งเป็น 2 วิธี ตามทฤษฎี คือ การทดสอบ  
แบบทำลาย และแบบไม่ทำลาย ผู้วิจัยเลือกการทดสอบแบบไม่ทำลาย เพื่อ  
สืบทราบถึงคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมด้านปริมาณธาตุผสมก่อนและหลังการ  
ชุบแข็ง ดังแสดงดังนี้

**1.2 การเตรียมชิ้นงานก่อนการทดสอบ** เพื่อให้หน้าสัมผัสของการ  
ของการสเปคโตรมิเตอร์ออปติคมีความเที่ยงตรง ดังนั้นจึงมีการเตรียม  
ชิ้นงานดังแสดงดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5



ภาพที่ 4 แสดงการเตรียมชิ้นงานเหล็กน้ำไฟที่ก่อนการทดสอบ



ภาพที่ 5 แสดงชิ้นงานเหล็กรั่วที่ไดจากการถลุงใหม่

การออกแบบสเปคโตรมิเตอร์ออปติค เพื่อศึกษาธาตุหลักและธาตุผสมของเหล็กรั่วตามวัตถุประสงค์ในการการสืบทราบค่าของธาตุที่มีอยู่ในเหล็กรั่วแบบดั้งเดิมโดยในการศึกษาโดยการนำชิ้นทดสอบการหาธาตุผสมจำนวน 5 ชิ้นงาน คือ ชิ้นงานที่ 101, ชิ้นงานที่ 102, ชิ้นงานที่ 104, และชิ้นงานที่ 105 ดังแสดงภาพที่ 6



ภาพที่ 6 แสดงชิ้นงานเหล็กรั่วแบบดั้งเดิมในการสเปคโตรมิเตอร์ออปติค

**1.3 การทดสอบ** การทดสอบได้วางแผนการทดสอบ 2 แบบ คือ การทดสอบสเปคโตรมิเตอร์ออปติคก่อน และหลังการชุบแข็ง โดยแบ่งกลุ่มวัสดุทดสอบก่อนการชุบแข็งเหล็กรั่วแบบดั้งเดิมกลุ่ม A มีชิ้นทดสอบ 101,

102, 103, 104 และ 105 เหล็กน้ำฟี้แบบดั้งเดิมหลังการชุบแข็ง B มีชั้นทดสอบ 106, 107, 108, 109 และ 110

เหล็กน้ำฟี้แบ่งกลุ่มวัสดุทดสอบก่อนการชุบแข็งเหล็กน้ำฟี้แบบถลุงใหม่กลุ่ม C มีชั้นทดสอบ 201, 202, 203, 204 และ 205 เหล็กน้ำฟี้แบบถลุงใหม่หลังการชุบแข็ง D มีชั้นทดสอบ 206, 207, 208, 209 และ 210  
ดังแสดงภาพการทดสอบที่ 7



ภาพที่ 7 แสดงการทดสอบ

## 2. ผลการศึกษา

การวิจัยได้ผลของการทดสอบของการศึกษาปริมาณธาตุผสมในเหล็กน้ำฟี้แบบดั้งเดิมและเหล็กน้ำฟี้แบบถลุงใหม่ดังแสดงดังนี้

2.1 การสเปคโตรมิเตอร์ออปติคของเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิมและแบบ  
 ถลุงใหม่ในการหาคุณสมบัติธาตุผสมแสดงดังนี้

การดำเนินการในส่วนของการหาธาตุผสมในเหล็กน้ำพี้ทั้งแบบดั้งเดิม  
 และแบบถลุงใหม่ ได้นำเหล็กน้ำพี้ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบถลุงใหม่มา  
 จัดเตรียมชิ้นงานก่อนนำมาทดสอบเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ออปติค ชิ้นงาน  
 ที่มาผ่านกระบวนการจำนวนตัวอย่างละ 5 ชิ้นงาน คือ เหล็กน้ำพี้แบบ  
 ดั้งเดิมชิ้นงานที่ 101, 102, 103, 104, 105 และเหล็กน้ำพี้แบบถลุงใหม่  
 คือ 201, 202, 203, 204, 205 จากชิ้นงานทดสอบที่มาผ่านการทดสอบ  
 ชิ้นงานละ 3 ครั้ง จากนั้นนำผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยของชิ้นงานดังแสดงดังนี้

**ตารางที่ 2** แสดงผลการทดสอบหาธาตุผสมเฉลี่ยในเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิม  
 รหัส 101-105

	Fe %	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %
ค่าเฉลี่ย	97.74	0.12	0.00	0.87	0.00	0.00	0.01	0.00	0.78
	Al %	Co %	Cu %	Ti %	V %	W %	Pb %	Sn %	
ค่าเฉลี่ย	0.01	0.04	0.26	0.01	0.00	0.07	0.01	0.03	

จากตารางที่ 2 แสดงผลของการทดสอบหาธาตุผสมของเหล็กน้ำพี้  
 แบบดั้งเดิม จากการทดสอบพบว่าเหล็กน้ำพี้มีค่าเฉลี่ยธาตุเหล็ก (Fe)  
 เท่ากับ 97.74 ค่าเฉลี่ยธาตุคาร์บอน (C) เท่ากับ 0.12 ค่าเฉลี่ยซิลิคอล



(Si) เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยแมงกานีส (Mn) เท่ากับ 0.87 ค่าเฉลี่ยฟอสฟอรัส (P) เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยกำมะถัน (S) เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยโครเมียม (Cr) เท่ากับ 0.01 ค่าเฉลี่ยโมลิบดีนัม (Mo) เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยนิกเกิล (Ni) เท่ากับ 0.78 ค่าเฉลี่ยอลูมิเนียม (Al) เท่ากับ 0.01 ค่าเฉลี่ยโคบอลต์ (Co) เท่ากับ 0.04 ค่าเฉลี่ยทองแดง (Cu) เท่ากับ 0.26 ค่าเฉลี่ยไทเทเนียม (Ti) เท่ากับ 0.01 ค่าเฉลี่ยวานาเดียม (V) เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยทังสแตน (W) เท่ากับ 0.07 ค่าเฉลี่ยตะกั่ว (Pb) เท่ากับ 0.01 ค่าเฉลี่ยดีบุก (Sn) เท่ากับ 0.03


**ตารางที่ 3** แสดงผลการทดสอบหาธาตุผสมเฉลี่ยในเหล็กน้ำพี้แบบถลุง ไหมรหัส 201-205

	Fe %	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %
ค่าเฉลี่ย	99.09	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	Al %	Co %	Cu %	Ti %	V %	W %	Pb %	Sn %	
ค่าเฉลี่ย	0.02	0.02	0.04	0.00	0.00	0.06	0.01	0.01	

จากตารางที่ 3 แสดงผลของการทดสอบหาธาตุผสมของเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิม จากการทดสอบพบว่าเหล็กน้ำพี้มีค่าเฉลี่ยธาตุเหล็ก (Fe) เท่ากับ 99.09 ค่าเฉลี่ยธาตุคาร์บอน (C) เท่ากับ 0.74 ค่าเฉลี่ยซิลิคอน (Si) เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยแมงกานีส (Mn) เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยฟอสฟอรัส (P)

เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยกำมะถัน (S) เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยโครเมียม (Cr) เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยโมลิบดีนัม (Mo) เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยนิเกิล (Ni) เท่ากับ 0.02 ค่าเฉลี่ยอลูมิเนียม (Al) เท่ากับ 0.02 ค่าเฉลี่ยโคบอลต์ (Co) เท่ากับ 0.02 ค่าเฉลี่ยทองแดง (Cu) เท่ากับ 0.04 ค่าเฉลี่ยไทเทเนียม (Ti) เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยวานาเดียม (V) เท่ากับ 0.01 ค่าเฉลี่ยทังสแตน (W) เท่ากับ 0.06 ค่าเฉลี่ยตะกั่ว (Pb) เท่ากับ 0.01 ค่าเฉลี่ยดีบุก (Sn) เท่ากับ 0.01


2.2 การเปรียบเทียบผลระหว่างธาตุผสมในเหล็กน้ำพี้ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบถลุงใหม่ที่ผ่านกรรมวิธีการสเปคโตรมิเตอร์ออปติค เพื่อสืบทราบธาตุที่ผสมในเหล็กน้ำพี้ ดังแสดงการเปรียบเทียบปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ภาพที่ 8



ภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบธาตุเหล็ก (Fe)

จากภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบธาตุเหล็กที่เป็นธาตุหลักที่ผสมอยู่ในเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิมและเหล็กน้ำพี้แบบถลุงใหม่ จากการศึกษาพบว่าเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิมมีปริมาณธาตุเหล็กคิดเป็นร้อยละ 97.74 และเหล็กน้ำพี้แบบถลุงใหม่มีปริมาณธาตุเหล็กคิดเป็นร้อยละ 99.09 จึงเปรียบเทียบได้ว่าเหล็กน้ำพี้แบบถลุงใหม่มีธาตุเหล็กมากกว่าเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิมถึง

### 1.35 และแสดงการเปรียบเทียบปริมาณธาตุคาร์บอน (C) ที่ผสมในเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิมและเหล็กน้ำพี้แบบถลุงใหม่ดังแสดงดังภาพที่ 9



ภาพที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธาตุคาร์บอน (C

จากภาพที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบธาตุคาร์บอนที่เป็นธาตุหลักที่ผสมอยู่ในเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิมและเหล็กน้ำพี้แบบถลุงใหม่ จากการศึกษาพบว่าเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิมมีปริมาณธาตุคาร์บอนคิดเป็นร้อยละ 0.12 และเหล็กน้ำพี้แบบถลุงใหม่มีปริมาณธาตุเหล็กคิดเป็นร้อยละ 0.74 จึงเปรียบเทียบได้ว่าเหล็กน้ำพี้แบบถลุงใหม่มีธาตุคาร์บอนมากกว่าเหล็กน้ำพี้แบบดั้งเดิมถึง 0.62